



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MACY-CHALK METALLIC

DESCRIPCIÓN:

Producto al agua, de acabado sedoso metalizado.

USO RECOMENDADO:

Adecuada como producto de alta decoración en trabajos de bricolaje, manualidades, restauración y artesanía sobre madera, hormigón, yeso, cartón-yeso, perliescayola, polietileno expandido, también sobre superficies pintadas, con la pintura envejecida, pero sin problemas de cohesión. Las buenas propiedades técnicas del producto le confieren propiedades multisuperficies para aplicar directo sin necesidad de imprimación sobre distintos tipos de soporte. Uso recomendado en interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Olor suave y agradable.
Fácil aplicación.
Buena cubrición.
Buena resistencia frente a rozaduras.
Lavable.
Muy buena adherencia sobre múltiples superficies: Madera, yeso, cemento, ladrillo, piedra. Otras superficies consultar con nuestro departamento técnico.
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Semi-mate
Naturaleza: Acrílica
Color: Oro y Plata.
Peso específico: 1,150 ± 0,05 kg/l (norma ISO 1675)
Viscosidad: 107 ± 3 KU (UNE 48076)
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV máx. 30 g/l

APLICACIÓN:

Método:	Brocha o rodillo.
Dilución:	Producto al uso, no obstante se puede diluir hasta un 5 %.
Dilución y limpieza:	Agua.
Rendimiento:	9-14 m ² /l por capa, según absorción del soporte.
Secado al tacto:	40-80 min. (20°C y 65% H. R.)
Repintado:	4 horas (20°C, 65% H. R.)
Nº de capas:	2 capas.
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 30°C. No aplicar sobre soportes a temperatura inferior a 5°C o superior a 30°C. No aplicar sobre soportes húmedos. Evitar corrientes de aire.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar polvo, grasa, ceras y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies deberán estar por consiguiente limpias y debidamente preparadas.

- Superficies de madera barnizadas viejas: Comprobar que el barniz está bien adherido y sin restos de suciedad o ceras, aplicar directamente.
- Superficies de madera nueva: Lijar si tiene repelo y aplicar siguiendo el sentido de la veta, en caso de maderas tropicales, con alto contenido en taninos, se recomienda aplicar una capa de SELLADORA AL AGUA SUPERFICIES POROSAS.
- Superficies de cemento, yeso, escayola o pladur: Aplicar directamente, para lograr una aplicación más rápida evitando los rechupado típicos de estas superficies se puede aplicar la primera capa de MACY-CHALK METALLIC diluida de un 5-10% con agua, dejar secar 4 horas antes de aplicar una segunda capa al uso.
- Superficies de difícil anclaje: Como pueden ser azulejos o PVC se recomienda aplicar una capa previa de IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA.
- Sobre superficies metálicas, también se recomienda aplicar una capa previa de IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA.

En cualquier caso se recomienda hacer una prueba de adherencia previa a la aplicación del producto.

Aplicación:

Homogeneizar correctamente el contenido del envase. Se puede aplicar con rodillo de pelo corto o con brocha. Este producto se puede dejar como acabado, dadas las excelentes cualidades del producto, pero también se puede emplear junto con MACY-CHALK PAINT para obtener el efecto decapé, de modo que se aplicará una capa de MACY-CHALK METALLIC, dejar secar 4 horas y aplicar una capa de MACY-CHALK PAINT, una vez seco, con una lija se desgastan suavemente aquellos puntos que se quieren destacar hasta que aparece el color de la primera capa.

OBSERVACIONES:

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado. Se podrá lavar la superficie pintada transcurridos un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, frotar suavemente la zona a limpiar con un paño suave no abrasivo agua y jabón neutro.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.