



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

BARNIZ ESPECIAL PARQUET

DESCRIPCIÓN:

Barniz monocomponente a base de isocianatos autoreticulables para suelos de madera

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para cualquier tipo de superficies interiores de parquet. Gimnasios, boleras, locales públicos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente
Barniz monocomponente de altas prestaciones
Alta resistencia al rayado
Producto de Interior
Gran dureza y flexibilidad
Excelente transparencia
Fácilmente aplicable
No cuartea ni agrieta
Acabado liso, y brillante.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Líquido
Color:	Incoloro
Acabado:	Brillo
Peso específico:	1.010±0.010g/l
% Volumen Sólidos	45%
Viscosidad :	80±5 KU
Punto Inflamación:	27°C
Cov's :	Valores límite UE: 500 g/l (2010)

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, Rodillo o Pistola
Rendimiento:	12– 16 m ² /litro por capa (según condiciones de la madera)
Espesor recomendado:	35-40 micras secas por capa
Secado tacto a 20°C:	2-6 horas (dependiendo de la humedad relativa)
Dureza final a 20°C:	24-48 horas
Transito a 20°C:	3-4 días
Repintado:	4 horas
Dilución:	Disolvente Poliuretano (Brocha-Rodillo 10-15%) (Pistola 15-20%).
Limpieza:	Disolvente Limpieza Macy
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de polvo.

Maderas nuevas: aplicar dos o tres manos, respetando el tiempo de repintado de 4 horas. Si es necesario, se lijará la superficie entre mano y mano para dejar un acabado perfecto. La primera mano debe diluirse 25-30% con el fin de obtener una buena penetración y humectación del soporte.

Maderas barnizadas en buen estado, se limpiará la superficie, se lijará y se aplicará directamente el BARNIZ ESPECIAL PARQUET, con dilución recomendada.

Maderas barnizadas en mal estado, hay que eliminar los posibles desconchados, lijar la superficie y eliminar el polvo restante. Posteriormente hay que proceder como si se tratara de madera nueva.

Se recomienda mínimo dos capas de acabado.

OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Las superficies no deben limpiarse con agua antes del pintado, esto podría provocar defectos como pequeñas burbujas, falta de dureza, etc.

Si se precisa un lavado previo entre la superficie y el pintado deberá transcurrir el tiempo necesario para que la madera esté totalmente seca.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación.

Este producto se aplicará preferentemente a pistola. Puede aplicarse a brocha y rodillo solo después de efectuar un ensayo de dilución.

El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

Tiempos de repintado superior a 4-5 horas requieren un lijado previo para evitar problemas de adherencia entre capas.

A partir de la fecha de fabricación , 3 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 5-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición directa al sol.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. No utilizar Disolvente Universal para su dilución.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.