



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# MACYPLAST MACYPINT EXTERIORES FINO

### DESCRIPCIÓN:

Enlucido en polvo en base cementosa indicado para reparar defectos y alisar soportes, de acabado fino.

### USO RECOMENDADO:

Soportes tales como hormigón, cemento, fibrocemento, piedra, ladrillo y similares. También fondos pintados de pintura plástica convencional. Usar siempre sobre soportes absorbentes o

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Buena consistencia y capacidad de relleno.  
Permite el lijado.  
Exterior e interior, de acabado muy resistente.  
Fácil aplicación.  
Aplicable en capa fina y gruesa (hasta 10mm)

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Polvo texturado.  
Color: Blanco roto.  
Granulometría: < 300 micras  
pH amasado: 12  
Dureza Shore C: 75  
Adherencia: Superior a 0.7 MPa (28 días); superior a 0.5 MPa (después de tratamiento de inmersión) (soportes cemento/pintura, capa 2 mm).

### APLICACIÓN:

Herramienta:	Llana de acero inoxidable.
Agua de amasado:	Añadir 35-40%.
Rendimiento:	Depende del trabajo; a modo orientativo, para una capa de 1mm de espesor, 1.05-1.10 Kg/m <sup>2</sup> de polvo (1.50-1.65 Kg/m <sup>2</sup> de pasta)
Limpieza:	Con agua, antes de secado completo.
Vida útil:	2.5-3.5 horas
Fraguado:	4-5 horas
Secado:	7-8 h (capa 2mm, en hormigón); 3-4 h (capa fina, en hormigón).
Condiciones:	No usar sobre soportes recalentados ni mojados. No aplicar temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C. No aplicar con riesgos de lluvias.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador (BARNIZ ANCLAJE), del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento.

Si observamos la presencia de fisuras, deberemos sanearlas, es decir, abrirlas y fijar el interior de las mismas con un fijador, dejar secar al menos 4 horas y a continuación rellenarlas hasta enrasarlas.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Espátula o llana. Se amasará añadiendo un 35-40% de agua sobre la cantidad de enlucido. Dejar reposar la pasta unos minutos antes de usar.

Para el tapado de grietas, usar una espátula que permita presionar bien hacia el interior del hueco, y a ser posible con un ancho mayor que el de la cavidad.

Para alisar, proceder de inicio verticalmente de abajo a arriba, y empalmado en sentido contrario. La segunda capa proceder horizontalmente, de izquierda a derecha, tomando los empalmes en sentido inverso. Las zonas sometidas a tensiones (juntas de dilatación, juntas de delimitación de materiales, etc) deben ser reforzadas con malla de fibra de vidrio a fin de evitar la fisuración del producto. La malla tendrá una luz aproximada de 1cm<sup>2</sup>, y sobrepasará al menos 25 cm a cada lado de la junta. Se aplicará en capas de hasta 10 mm. de espesor.

#### **OBSERVACIONES:**

La producto se guardará en al abrigo de la acción directa de los rayos de sol y de fuentes de humedad.

Empleado fuera del tiempo de vida útil, las propiedades aportadas pueden ser desfavorables.

No mezclar con ningún otro material.

Evitar el calor excesivo y/o el viento que pudieran provocarla evaporación anticipada del agua necesaria para la hidratación del mortero, que originaría fisuraciones y pérdida de fuerza del mismo.

Si se desea recubrir, se hará con una pintura o material resistente a la alcalinidad y permeable al vapor de agua. Al respecto, antes cualquier duda se aconseja realizar una prueba previa para verificar compatibilidad.

Se garantiza la inalterabilidad del mortero de fraguado normal hasta un periodo de 12 meses desde la fabricación.

#### **SEGURIDAD:**

El producto amasado tiene un pH elevado, por encima de 12. Extremar las precauciones durante su aplicación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.