



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MATE COVERING

DESCRIPCIÓN:

Pintura al agua, basada en tecnología híbrida.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para el tratamiento de paramentos interiores o exteriores de yeso, escayola, cartón-yeso, perliescayola, fibrocemento, ladrilyeso, papel encolado y vinílico, ladrillo, madera, hormigón y sus prefabricados en edificios y locales públicos o privados, viviendas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Atóxico.
Blanco nieve.
Olor característico.
Excelentes propiedades de aplicación.
Buena capacidad de aplanamiento.
Máxima cubrición.
Muy buena aceptación de colorante.
Lavable.
Contiene aditivos que evitan el crecimiento de moho.
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Mate sedoso
Color: Blanco y bases tintométricas P, M y TR para obtener una amplia gama de colores en el sistema tintométrico MACY Instan-color.
Volumen sólidos: 40 +/- 2%
Peso específico: 1,440 +/- 0,020 Kg /l (UNE EN ISO 2811)
Lavabilidad: > 10.000 ciclos (UNE 48284)
Viscosidad: 110-115 KU (UNE 48076)
Brillo: 2 - 4% a 60°
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV 15g/l(30g/l máx. 2010)

APLICACIÓN:

Método:	Rodillo, brocha y pistola sin aire "Airless"
Dilución:	5 - 10% según método de aplicación
Diluyente y limpieza:	Agua
Rendimiento:	8 - 10 m ² /litro y capa
Secado al tacto:	60 - 90 minutos a 20°C y 60% humedad relativa
Intervalo de repintado:	Mínimo: 6 horas a 20°C
Número de capas:	2 capas
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 35°C. No aplicar con riesgo de lluvias. No aplicar a pleno sol. No aplicar al exterior con vientos laterales superiores a 25 Km/h. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Nivelar irregularidades y desperfectos con masilla de reparación.

En superficies brillantes hay que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia al sustrato.

En paredes que hayan padecido humedad, con el foco de procedencia cortado, puede acelerarse su pintado dando una primera capa con nuestra pintura antihumedad HUMIPLAST.

Sobre superficies que tengan restos de moho desinfectarlas previamente con MACYCLEAN, dejar actuar 15-20 minutos y aclarar con agua limpia, dejar secar la superficie al menos 24 horas.

Imprimación de superficies nuevas:

- **Cemento y hormigón:** Las superficies deben de estar completamente fraguadas (30 días desde su aplicación) es recomendable para prevenir posibles problemas de salinidad, dar una primera capa de SELLADOR ANTIHUMEDAD-ANTISALES, dejar secar 6 horas a 20°C.
- **Yeso y madera:** El yeso debe estar completamente seco y fraguado (10 días desde su aplicación) directamente diluyendo un 15-20% la primera capa; para lograr un mejor anclaje, aplicar SELLADORA AL AGUA (SUPERFICIES POROSAS), diluida un máximo de 5% con agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.
- **Yeso pulverulento o "muerto":** Es necesario dar una primera capa de BARNIZ ANCLAJE, diluir 1 parte de BARNIZ ANCLAJE con 5 partes de agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.

Acabado:

Aplicar dos capas de COVERING diluido un 5-10% con agua. Dejar secar 6 horas a 20°C entre capas.

OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica, para ello emplear agua limpia, libre de sales u otros contaminantes ya que podría alterar las propiedades del producto.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

Se puede teñir con la línea de tintes al agua MACYCOLOR o con los TINTES UNIVERSALES MACY, no añadir más de un 5% para no mermar las propiedades del producto.

Dejar pasar un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas, frotar suavemente la zona a limpiar, no emplear productos de limpieza agresivos.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.