



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

VELAT NUIT

DESCRIPCIÓN:

Veladura decorativa. Acabado de alta decoración que permite crear una infinidad de efectos y elegantes resultados con un mínimo trabajo y sencillas herramientas.

USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. previa imprimación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Bajo olor.
Muy buena resistencia al frote húmedo.
Fácil aplicación.
Secado retardado.
Gran rendimiento.
Protege el revestimiento sobre el que se ha aplicado.
Apto para interiores y para exteriores (dependiendo del color).
Clasificada grupo I) según Directiva 2004/42/CE

DATOS TÉCNICOS:

Acabado: Satinado.
Color: Base incolora para sistema tintométrico MACY según carta de colores VELAT NUIT.
Naturaleza: Vinílica.
Peso específico: 1.15 ± 0.050 Kg/l (norma ISO 1675)
Viscosidad: 99 ± 3 KU (Krebs Stormer)
Lavabilidad: > 10000 ciclos (UNE 48.284)
Punto inflamación: Ininflamable
Brillo 60º: 5 ± 2
COV: máximo 200 g/l

APLICACIÓN:

Método: Rodillo de piel de gamo, brocha plana, guante de lana, esponja.
Dilución: Producto listo al uso.
Limpieza: Agua.
Rendimiento: 10 - 12 m²/l según efecto deseado y capa.
Secado al tacto: 30-60 minutos (20º C y 65% H. R.)
Repintado: 6 - 8 horas (20ºC, 65% H. R.)
Condiciones: Máximo 85% de H. R. en las 24 h sucesivas a la aplicación. Tª de aplicación: 10 - 30ºC. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse + 3º C por encima del punto de rocío.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con masilla de reparación. En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia al sustrato



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

En paredes que hayan padecido humedad, con el foco de procedencia cortado, puede acelerarse su pintado dando una primera mano con nuestra pintura antihumedad HUMIPLAST MACY.

Superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar estos y se dará una primera mano de BARNIZ ANCLAJE para fijar el sustrato.

Superficies nuevas deben limpiarse e imprimarse adecuadamente:

- Yeso: para lograr un mejor anclaje aplicar SELLADORA AL AGUA SUPERFICIES POROSAS.
- Yeso pulverulento o "muerto": es necesario dar una primera capa de BARNIZ ANCLAJE.

ESQUEMA RECOMENDADO:

Imprimación: si el soporte está en buen estado aplicar directamente una capa de IMPRIMACIÓN VELAT, 8-10m²/l, dilución: 15-20% agua, dejar secar 6 h.

Acabado: aplicar VELAT NUIT en tramos no muy grandes con una brocha o un rodillo y con la herramienta seleccionada crear los efectos deseados, siempre con el producto fresco, de modo que se podrán crear efectos de contraste de color entre el fondo y el color semitransparente de VELAT NUIT, de éste modo se pueden obtener diferentes acabados como por ejemplo:

- **EFECTO PERGAMINO:** Se utiliza un rodillo de piel de gamo haciéndolo rodar desordenadamente en varias direcciones.
- **EFECTO ESPONJADO:** Se utiliza una esponja de mar húmeda golpeando la superficie.
- **EFECTO TRAPEADO:** Se utiliza un paño de algodón bien arrugado, presionar suavemente.
- **EFECTO ARRUGADO:** Se utiliza un rodillo con bolsa haciéndolo rodar desordenadamente.
- **EFECTO NUBLADO:** Se utiliza un guante de lana golpeando suavemente.

OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación mecánica. El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado. Para crear los efectos es importante que las herramientas se humedezcan ligeramente antes de su uso.

Para uso en exteriores se recomienda emplear tan sólo la base VELAT NUIT incolora o aquellos colores que estén realizados con colorantes minerales. Evitar el contacto con el agua en las 24/48 horas siguientes de la aplicación.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.