



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

CEMENTO COLA BLANCO

DESCRIPCIÓN:

Plaste en polvo indicado para la colocación de azulejos de gres o piezas cerámicas con absorción superior al 3% en superficies horizontales y verticales. Apto también en exteriores siempre y cuando sea sobre superficies horizontales.

USO RECOMENDADO:

Aplicar exclusivamente sobre soportes cementosos. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos. No apto para azulejos porcelánicos, gresite o similares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Recomendado para la colocación de baldosas de absorción media-alta (a partir del 3%), al interior, en superficies horizontales y/o verticales.
Producto de deslizamiento reducido.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Polvo.
Color: Blanco.
pH amasado: 13-14
Clasificación al fuego: A1 – No Combustible
Clasificación según norma UNE-EN 12004:2008:
c0: adhesivo cementoso
Adherencia Inicial (28 días) > 0.5 N/mm²
Inmersión > 0.5 N/mm²

APLICACIÓN:

Herramienta:	Llana dentada 6x6mm.
Agua de amasado:	0.25 - 0.30 litros por 1 Kg de polvo.
Rendimiento:	1 Kg por 0.2m ² .
Limpieza:	Con agua, antes de secado completo.
Tiempo abierto:	35 - 60 minutos.
Tiempo de rectificación:	10 - 20 minutos.
Condiciones:	No usar sobre soportes recalentados ni con condensación. No aplicar temperaturas inferiores a 8°C. No aplicar con riesgos de lluvias. No aplicar con tasas superiores a 65% humedad relativa.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

Si las condiciones antes descritas no se dieran será necesario preparar la superficie convenientemente.

Mezclar con el agua hasta conseguir un apasta homogénea y espesa y proceder a su aplicación con la llana dentada, colocar las baldosas ejerciendo una presión moderada.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

Proteger el producto de fuentes de humedad.

Empleado fuera del tiempo de vida útil, las propiedades aportadas pueden ser desfavorables.

No mezclar con ningún otro material, no reamasar el producto tras el inicio del fraguado.

Evitar el calor excesivo y/o el viento que pudieran provocar la evaporación anticipada del agua necesaria para la hidratación del mortero, que originaría fisuraciones y pérdida de fuerza del mismo.

Si se desea recubrir, se hará con una pintura o material resistente a la alcalinidad y permeable al vapor de agua. Al respecto, antes cualquier duda se aconseja realizar una prueba previa para verificar compatibilidad.

Se garantiza la inalterabilidad del mortero de fraguado normal hasta un periodo de 12 meses desde la fabricación.

SEGURIDAD:

El producto amasado tiene un pH elevado, por encima de 12. Extremar las precauciones durante su aplicación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.