



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MACYFOND ANTICARCOMA

DESCRIPCIÓN:

Protector curativo y preventivo, listo al uso y en base disolvente para madera nueva y usada. Tratamiento de la madera superficial frente al hongo basidiomicetos, del azulado, carcoma y termitas del genero Reticulitermes Spp.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para superficies de madera de porosidad media/alta en barandillas, ventanas, contraventanas, puertas, vallas, mesas, bancos de jardín, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRODUCTO REGISTRADO:

- Nº de Registro Ministerio Sanidad: 16-80-08172.
 - Nº de Inscripción en RESP: 0012-CLM
- Producto al disolvente
Prácticamente inodoro.
Acabado poro abierto (No peliculante)
Muy fácil de aplicar
Transpirable
Protege, cura, nutre y decora
No modifica el aspecto natural del material
Buena resistencia agentes atmosféricos
Inhibe el crecimiento de hongos destructores de la madera.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Líquido
Color:	Incoloro
Peso específico:	0.800±0.020g/l
Punto de inflamación	57.5°C
Cov's :	Máx.: 700 g/l

APLICACIÓN:

Seco Tacto: 4-5h

Repintado: 24h

Rendimiento:

- Como imprimación preventiva contra la carcoma: 200 ml/m² una o dos capas.
- Como imprimación curativa contra la carcoma: 200 ml/m² dos o tres capas

Dilución: Producto listo al uso para su empleo y no debe diluirse.

Limpieza utensilios: Disolvente Limpieza

Uso por el público en general: Envases <2.5l Aplicar el producto en la madera a tratar mediante pincelado con el producto sin diluir.

Uso por personal especializado: Envases >2.5l Aplicar el producto en la madera a tratar mediante inmersión prolongada, brocha, rodillo y pulverización en con el producto sin diluir.

Uso ambiental: Envases >2.5l. Exclusivamente por personal especializado.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C
No aplicar con riesgo de lluvias
No aplicar a pleno sol
Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

En todos los casos la humedad de la madera ha de ser inferior al 15%.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo.

Sobre madera nueva: Aplicar por pincelado, inmersión prolongada, brocha, rodillo o pulverización sin diluir el producto, Macyfond Anticarcoma con el rendimiento indicado.

En maderas ya tratadas con este tipo de producto: sólo debe efectuarse un lijado de la superficie con el fin de eliminar las capas anteriores y aplicar tal como se ha indicado en el párrafo anterior.

En maderas barnizadas y pintadas anteriormente: eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando. Dejar la madera como si de una superficie nueva se tratara y aplicar Macyfond Anticarcoma al rendimiento indicado.

Se pueden aplicar sobre Macyfond Anticarcoma productos de acabado como: Pinturas al agua, esmaltes, lacas, barnices o lasures. Respetar siempre los tiempos de repintado.

OBSERVACIONES:

Los protectores de madera deben ser utilizados con precaución. Utilice los productos Biocidas de forma segura. Lea la etiqueta y las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

El producto está listo para ser utilizado y no se debe diluir. Mezclar bien antes de usar. Cerrar el recipiente herméticamente después de usar. Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Al aplicar el producto, el contenido de humedad de la madera no deberá ser superior al 18% y la superficie de la madera deberá estar seca, limpia y libre de cualquier pudrición en el momento del tratamiento.

Cubrir el suelo con un plástico al realizar aplicaciones en el exterior.

No aplicar el producto en lugares en los que podría llegar a aguas superficiales, p.ej. un puente sobre un estanque.

Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados

El tiempo de repintado antes de poder tocar o aplicar otra capa es de aproximadamente 24 horas (a 23°C y 60% de humedad relativa).



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

A partir de la fecha de fabricación, 2 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol.

PRECAUCION GENERAL:

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Plazo de seguridad recomendado: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto

Cumple la norma UNE-EN 46-1: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple la norma UNE-EN118: Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del genero *Reticulitermes*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple la norma UNE-EN113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos sin *coriolus versicolor*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple la norma EN 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado. Tratamiento por pincelado. No podrá aplicarse en Madera destinada a estar en contacto con alimentos/piensos. La madera recién tratada ha de almacenarse tras el tratamiento, a cubierto o en una superficie dura e impermeable o de ambos modos, para evitar pérdidas directas al suelo o al agua

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.- No fumar. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Elimínense el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligroso habilitado en su municipio. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.