



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

BARNIZ METALES

DESCRIPCIÓN:

Barniz transparente basado en polímeros acrílicos de elevada dureza y brillo para proteger contra la oxidación, manteniendo el aspecto original sin necesidad de utilizar abrillantadores.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para todo tipo de objetos metálicos como lámparas, manillas, asas, manubrios, pomos de escalera, barandillas, objetos rústicos, etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente
Barniz monocomponente
Aplicación Interior– Exterior
Excelentes propiedades de aplicación
Elevada dureza.
Flexible, no cuartea.
Protector contra la oxidación.
Producto excelente para alta decoración.
No modifica el aspecto del material.
Acabado liso brillante
Buena adherencia, Multiadherente

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Peso específico:	0.920± 0.020g/l
Brillo a 20°:	95±5%
Viscosidad (copa Ford N4) :	45±5 seg. CF ₄ .
Punto inflamación:	9 ° C
COV:	Max750g/litro

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, Rodillo y Pistola
Rendimiento:	7– 9m ² /litro por capa
Espesor recomendado:	40-30 micras secas por capa
Secado tacto a 20°C:	3-5 minutos
Secado para manipular a 20°C:	10-15 minutos
Repintado:	3-5 horas
Dilución:	Disolvente Poliuretano (Producto listo al uso para brocha y rodillo) Pistola: 5-10% disolvente Pu.
Limpieza:	Disolvente Limpieza Macy
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar con riesgo de lluvias No aplicar a pleno sol Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

No es necesaria su dilución para la aplicación con brocha o rodillo, si para pistola 5-10 % disolvente Poliuretano.

Superficies Nuevas: El producto debe homogeneizarse antes de su uso. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de óxido, siliconas, grasa y materiales extraños.

Superficies pintadas: se recomienda un lavado previo, lijar suavemente y proceder como en superficie nueva. Si la pintura está en mal estado eliminarla totalmente y empezar como en superficie nueva.

OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación.

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

A partir de la fecha de fabricación, 3 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.