



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# GOTEABLE, PICADO Y RAYADO

### DESCRIPCIÓN:

Pintura empastada al agua de textura fina especial para obtener acabados en relieve (gota, gota aplastada, arpillera, rayado, picado etc.)

### USO RECOMENDADO:

Especialmente indicada para cualquier soporte de albañilería en interiores o exterior, tanto obra nueva como ya pintada con pintura al agua mate.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.  
Acabado mate.  
Bajo olor.  
Flexible.  
Permite crear relieves de forma rápida y sencilla.  
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV)

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Mate  
Color: Blanco  
Naturaleza: Acrílica  
Peso específico: 1.740 +/- 0.050Kg/l (UNE EN ISO 2811)  
Punto inflamación: Ininflamable  
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV máximo: 30 g/l

### APLICACIÓN:

Método:	Brocha, rodillo, llana, máquina de gotelé, peine de rayar, pistola.
Dilución:	Dependerá del trabajo que se realice.
Diluyente y limpieza:	Agua
Rendimiento:	2 - 3 m <sup>2</sup> /l (puede variar en función del efecto creado)
Secado al tacto:	2 - 3 horas a 20° C y 60% humedad relativa
Intervalo de repintado:	Mínimo: 8 horas a 20°C
Número de capas:	Mínimo 1 capa
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar a pleno sol. No aplicar con riesgo de lluvias. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con masilla de reparación.

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la adherencia al sustrato.

En paredes que hayan padecido humedad, con el foco de procedencia cortado, puede acelerarse su pintado dando una primera capa con nuestra pintura antihumedad HUMIPLAST.

Sobre superficies que tengan restos de moho desinfectarlas previamente con MACYCLEAN, dejar actuar 15-20 minutos y aclarar con agua limpia, dejar secar la superficie al menos 24 horas.

Superficies nuevas: Deberán estar secas y fraguadas.

### Imprimación:

- Cemento y hormigón: Es recomendable en fachadas nuevas, para prevenir posibles problemas de salinidad en la superficie, dar una primera capa de SELLADOR ANTIHUMEDAD -ANTISALES, dejar secar 6 horas a 20°C.
- Yeso: Directamente diluyendo un 15-20% la primera capa; para lograr un mejor anclaje, aplicar SELLADORA AL AGUA (SUPERFICIES POROSAS), diluida un máximo de 5% con agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.
- Yeso pulverulento o "muerto": Es necesario dar una primera capa de BARNIZ ANCLAJE, diluir 1 parte de BARNIZ ANCLAJE con 5 partes de agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.

### Acabado:

Aplicar el producto GOTEABLE, PICADO Y RAYADO con la herramienta seleccionada para crear el efecto buscado, en caso necesario se puede diluir con agua. Secar 8 horas a 20°C entre capas.

## OBSERVACIONES:

Homogeneizar el contenido del envase antes de usar mediante agitación manual o mecánica. No diluir más de lo recomendado en la Ficha Técnica, emplear agua limpia, libre de sales u otros contaminantes ya que podría alterar las propiedades del producto. No almacenar la pintura diluida.

Si se utiliza en exteriores con exposición directa a los agentes atmosféricos, se recomienda aplicar posteriormente una capa de REVESTIMIENTO LISO PRIMERA, CASTILLA o MACYMUR.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol.

## SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.