



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

VELADURA BAROCCO Y METALIZADAS

DESCRIPCIÓN:

Veladura al agua especialmente diseñada como capa de acabado del BAROCCO.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para decoración y protección del BAROCCO, se pueden combinar colores e incluso repintar con nuestra VELADURA METALIZADA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Bajo suave y agradable durante la aplicación y secado del producto.
Buena resistencia al frote húmedo.
Fácil aplicación.
Secado retardado.
Gran rendimiento.
Protege el revestimiento sobre el que se ha aplicado.
Diseñado para teñir en sistema tintométrico Instancolor.
Clasificada grupo I) según Directiva 2004/42/CE

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Barniz
Color: VELADURA BAROCCO: Incoloro y 120 colores según carta de BAROCCO para Instan-color.
VELADURA METALIZADA: Oro, plata, bronce, cobre y café.
Naturaleza: Vinílica.
Peso específico: 1.15 ± 0.050 Kg/l (norma ISO 1675)
Lavabilidad: > 10000 ciclos (UNE 48.284)
Punto inflamación: Ininflamable
COV: máximo 200 g/l

APLICACIÓN:

Método: Brocha plana, guante de lana o esponja.
Dilución: Máximo de un 15% con agua.
Limpieza: Agua.
Rendimiento: 10 - 12 m²/l según efecto deseado y capa.
Secado al tacto: 3-4 horas (20°C y 65% H. R.)
Repintado: 6 - 8 horas (20°C, 65% H. R.)
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa
Temperatura de aplicación: 5 - 30°C
No aplicar sobre una soporte a una temperatura inferior a 5°C.
No aplicar sobre soportes húmedos.
Evitar humedades elevadas y corrientes de aire.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

ESQUEMA RECOMENDADO:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Dejar secar mínimo 48 horas el BARROCO para aplicar la veladura. Eliminar rebabas y fragmentos sueltos que hayan podido quedar.

Aplicar la VELADURA BAROCCO o la VELADURA METALIZADA seleccionada con una esponja haciendo movimientos circulares, recubrir pequeñas superficies hasta abarcar toda el área. Quitar los posibles excesos de material con un paño limpio. Dejar secar la superficie completamente, al menos 6 horas antes de aplicar otra capa. Si se quiere un acabado menos intenso se puede aplicar una capa inicial de VELADURA BAROCCO incolora, para sellar el poro, y a continuación aplicar al color deseado.

OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación mecánica o manual.

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado. Para crear los efectos es importante que las herramientas se humedezcan ligeramente antes de su uso.

Los colores para la veladura que aparecen en la carta de BAROCCO pueden sufrir alguna variación.

En caso de lotes diferentes, se recomienda unir y mezclar los diversos botes para evitar zonas de diferentes tonalidades en la misma pared.

Evitar el contacto con el agua en las 24/48 horas siguientes de la aplicación.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.